

Renskib Systemet

1.

Har du gul/brune flekker / avleiringer kan de fjernes med R-100.

R-100 gjør kalken myk, samtidig som båten blir fri for alger. Deretter avfetter du overflaten med R-110 slik at gammel voks, silikon, olje, skitt og møkk blir fjernet. Nå er båten klar til polering.

2.

Ved sterkt angrepet overflate, startes videre behandling med eventuell vannsliping. Ellers startes det med R-120 grov tykkflytende polerpasta. R- 120 er spesielt egnet til å polere matte overflater.

R-120 svarer til korn 6000 i grovhet. Overflaten SKAL poleres maskinelt med lammeull – poleringspad eller poleringsfilt/ rondell.

3.

Nå kan du fortsette behandlingen med R-130A.

R-130A er en fin lettflytende polerpasta til gelcoat og harde 2- komponent malte overflater.

R- 130 A fjerner meget fine støvpartikler etter maling, små riper etter f. eks fenderskader mm. Etter først å ha polert med R-120 gir R-130A overflaten en fantastisk dyp glans og overflaten blir meget glatt. R-130A tilsvare korn 8000 i grovhet.

Overflaten SKAL poleres maskinelt med lammeull – poleringspad eller poleringsfilt/ rondell.

4.

Om du ønsker å rengjøre teakdekket, skal dette gjøres nå, før rengjøringen etter poleringen med maskin og den avsluttende forseglingen. Bruk R-125 Teak cleaner.

R-125 er et meget mildt og effektivt rengjøringsmiddel til teak som blandes med vann i forholdet 1:1. Brukes på fuktig/våt teak. f.eks. i regnvær. Avhengig av teakdekkets tilstand brukes bløt eller mellomhard børste/skuresvamp.

Det anbefales å skylle teakdekket for skitt under behandlingen. Du kan for øvrig bruke R-125 i løpet av sesongen uten at det skader resultatet av poleringen.

5.

Nå er det tiden for å vaske båten med R-140 Shampoo. Nå blir alle rester etter maskinpoleringen og eventuelle rester etter teakrensingen fjernet. Det er viktig at skroget og overbygning blir grundig rengjort før den avsluttende forseglingen med R-130B.

6.

Nå er alt klart for den avsluttende forsegling med R-130B. R-130B er en meget langtidsholdbar forsegling av båtens gelcoat og 2- komponent malte overflater og gir god beskyttelse mot UV-stråling.

Må kun benyttes på glatte overflater (må ikke benyttes på rå plastdeler mm), påfør R-130B med en lett fuktig svamp og la den tørke. Tørk deretter, sealeren, vekk med en bløt microfiberklut.

Man oppnår med dette en nærmest keramisk glans, som er så glatt at smuss og andre påvirkninger blir redusert til et minimum.

7.

Det regelmessige vedlikeholdet, utføres nå enklest ved bruk av R-140 Shampoo

Renskib anbefaler:

Bland 20 ml R-140 med vann i en ½ liters spruteflaske. Sprøyt på et mindre areal og vask med en fuktig microfiberklut. Deretter tørkes/poleres det med en tørr microfiberklut.

På denne måten sikrer vi et lavt vannforbruk og en meget liten risiko for kalkavleiringer og dermed en renere og en skinnende blank båt.